

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PRODUCTO

XTHERM32

FABRICANTE

KNAUF MIRET, S.L.U.

USO DEL PRODUCTO




PLANCHAS DE EPS GRAFITADO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE LOS EDIFICIOS, SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO PREFABRICADOS Y PANELES COMPUESTOS.



PRESTACIONES DECLARADAS

EPS-EN13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-BS100-CS(10)60-TR100-WL(T)5

CARACTERÍSTICAS

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0,032 W/m·K		EN 13163:2012+A1:2015
RESISTENCIA TÉRMICA DECLARADA	ESPESOR MIN. 10 mm	R _D 0,30 m ² ·K/W	
	ESPESOR MAX. 200 mm	R _D 6,25 m ² ·K/W	
LONGITUD PLANCHA	Min: 1000 mm Max: 1200 mm	± 2 mm	
ANCHURA PLANCHA	Min: 500 mm Max: 600 mm	± 2 mm	
ESPESOR PLANCHA	Min: 10 mm Max: 200 mm	± 1 mm	
RECTANGULARIDAD	± 2 mm/m		
PLANEIDAD	5 mm		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL CONDICIONES NORMALES	± 0,2%		
RESISTENCIA FLEXIÓN	≥ 100 kPa		
RESISTENCIA COMPRESIÓN 10%	≥ 60 kPa		
RESISTENCIA TRACCIÓN	≥ 100 kPa		
NIVEL ABSORCIÓN DE AGUA	± 0,5%		
CLASIFICACIÓN COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO	EUROCLASE E	EN 13501-1:2007+A1:2010	
PRESENTACIÓN	PAQUETES FILMADOS EN BLANCO OPACO		
COLOR DEL MATERIAL	GRIS		
 Marcado CE según Reglamento de productos de construcción 305/2011	 Certificado marca N AENOR Nº CERTIFICADO 020/003483	 Producto 100% reciclable No contiene CFCs, HCFCs ni HBCDD	

FICHA TÉCNICA

AISLAMIENTO TÉRMICO

Los productos y materiales de EPS presentan una excelente capacidad de aislamiento térmico frente al calor y al frío. Esta buena capacidad de aislamiento térmico se debe a la propia estructura del material que esencialmente consiste en aire ocluido dentro de una estructura celular conformada por el poliestireno.

Aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y únicamente un 2% materia sólida (poliestireno) ya que el aire en reposo es un excelente aislante térmico.

La capacidad de aislamiento térmico de un material está definida por su coeficiente de conductividad térmica λ

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO

En exposiciones constantes a temperaturas próximas a 100°C, los productos de EPS empiezan a reblandecerse lentamente y se contraen, si aumenta la temperatura se funden. Si continúan expuestos al calor durante un cierto tiempo el material fundido emite productos de descomposición gaseosos inflamables.

En ausencia de un foco de ignición los productos de descomposición térmica no se inflaman hasta alcanzar temperaturas del orden de los 400° – 500° C.

Este material está tratado con agentes ignífugantes (autoextinguibles) y se contrae si se expone a una llama, sólo empezará a arder si la exposición se prolonga. A una velocidad de propagación muy baja, las llamas se propagan sólo en la superficie del material.

El comportamiento al fuego de los materiales de EPS puede modificarse aplicando recubrimientos y revestimientos.

ALMACENAMIENTO

Recomendación de almacenar los paquetes con su embalaje original en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a los 80° C.

Los paquetes no deben exponerse a la luz solar sin permanecer con su embalaje original blanco opaco.

RIESGOS MANIPULACIÓN

La manipulación del producto no requiere ninguna medida especial ni uso de equipos de protección para las personas durante su uso o instalación.

Es ligero, rígido, fácil de manejar y cortar cuando es necesario.

KNAUF MIRET tiene implantado un sistema de Gestión de la Calidad, basado en las Normas Internacionales ISO 9001:2008, que garantiza que sus productos cumplen con los requisitos especificados.

